

Zaprawa murarska do klinkieru (Baumit KlinkerMörtel)



baumit.com

| | | |
|--|---|--|
| Produkt | Gotowa, sucha zaprawa murarska na bazie mineralnej. | |
| Skład | Cement, piaski murarskie, dodatki. | |
| Właściwości | Zaprawa do klinkieru Baumit KlinkerMörtel zawiera dodatki, które w znaczny sposób zmniejszają niebezpieczeństwo powstawania wykwitów wapiennych na murach. | |
| Zastosowanie | Produkt przeznaczony do wykonywania muru licowego zewnętrznego i wewnętrznego z cegieł o kształtach klinkierowych. W trakcie procesu schnięcia i twardnienia niezbędne jest przekrycie muru w celu zabezpieczenia go przed szkodliwym działaniem deszczu i wiatru. | |
| Dane techniczne | Ziarnistość maks.: | 2 mm |
| | Wytrzymałość na ściskanie (28 dni): | > 5,0 N/mm ² |
| | Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni): | > 1,5 N/mm ² |
| | Współczynnik przewodzenia ciepła λ: | 0,8 W/mK |
| | Gęstość nasypowa: | ok. 1650 kg/m ³ |
| | Zużycie wody: | ok. 4,5 l na worek |
| | Zużycie materiału: | w zależności od grubości i formatu cegieł/blozków murarskich 1 worek - ok. 16 l mokrej zaprawy 1 tona - ok. 640 l mokrej zaprawy |
| Forma dostawy | w opakowaniu Worki 25 kg, silos 12,6 tony | |
| Przechowywanie | W suchym miejscu, na paletach - przez 6 miesięcy. | |
| Gwarancja jakości | Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym. | |
| Klasyfikacja wg ustawy o chemikaliach | Symbol zagrożenia chemicznego: Xi drażniący. Wartości R: R 36: podrażnia śluzówkę oka R 38: podrażnia naskórek R 43: możliwe wystąpienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem Wartości S: S 2: przechowywać z daleka od dzieci S 24: unikać kontaktu z naskórkiem S 25: unikać dostania się do oka S 26: w przypadku przedostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą i skonsultować się z lekarzem S 27: natychmiast zdjąć odzież zabrudzoną lub nasączoną produktem S 28: w przypadku kontaktu z naskórkiem natychmiast dokładnie przemyć wodą S 37: stosować odpowiednie rękawice ochronne | |
| | Przestrzegać wartości granicznych odnoszących się do pylenia produktu, ujętych w liście MAK z roku 1992 (koncentracja pyłu drobnego w powietrzu - maks. 6 mg/m ³ , ogólna koncentracja pyłu w powietrzu: maks. 15 mg/m ³). | |

Obróbka

1. Mieszanie:

Zaprawa murarska Baumit KlinkerMörtel może być wymieszana w betoniarce wolnospadowej lub betoniarce przelotowej. W przypadku mieszania w betoniarce wolnospadowej lub w betoniarce o obiegu wymuszonym dodaje się najpierw wodę (ok. 4,5 l na worek), a następnie wsypuje do betoniarki suchą zaprawę (czas mieszania ok. 2 - 3 minut). Mieszać zawsze całą zawartość worka. W betoniarce przelotowej podawanie wody i ustalanie odpowiedniej konsystencji jest sterowane automatycznie.

2. Murowanie:

Murować na pełną spoinę. Po stwardnieniu fugi należy wygładzić przy pomocy odpowiedniego narzędzia (fugownicy).

Murowanie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami. Przy murowaniu należy przestrzegać zaleceń producenta cegieł i bloczków budowlanych.

3. Wskazówki ogólne:

Temperatura otoczenia, podłoża i materiału w czasie obróbki i procesu wiązania nie powinna być niższa niż +5°C.

Do zaprawy dodawać wyłącznie czystej wody z wodociągów. Nie dodawać innych dodatków (np. środków przeciw zamarzaniu). Świeżą zaprawę należy zużyć - w zależności od warunków atmosferycznych - w ciągu 1 - 2 godzin.