

Capacryl Holzschutz-Grund

Wodorozcieńczalny, bezbarwny środek gruntujący chroniący drewno przed niszczącymi grzybami. Tylko do zastosowań zewnętrznych.

Opis produktu

Przeznaczenie:

Środek impregnująco-gruntujący do drewna wymiarowego np. do okien i drzwi, ograniczenie wymiarowego drewna np. parapetów, szkielety drewniane i niewymiarowego drewna np. płoty, pergole itp. Tylko do zastosowań zewnętrznych.

Środek gruntujący Capacryl Holzschutz-Grund służy do ochrony nie pracującego statycznie, nie mającego kontaktu z ziemią drewna na zewnątrz przed butwieniem i sinicą, zgodnie z zapisami normy DIN 68 800 cz.3. Okna i drzwi zewnętrzne można obustronnie zabezpieczać środkiem.

Właściwości:

- Wodorozcieńczalny, przyjazny dla środowiska.
- Chroni drewno przed rozwojem niszczących grzybów.
- Dobrze wnika w podłoże.

Baza materiałowa:

Dyspersja akrylowa.

Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/h) wynoszą: 50 g/l (od 1.1.2007). Ten produkt zawiera maksymalnie 35 g/l LZO.

Gęstość:

Ok. 1,0 g/cm³.

Barwa:

Bezbarwny.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Podczas pracy nie jeść nie pić i nie palić tytoniu.

Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Zanieczyszczoną skórę myć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Uwagi ogólne:

Capacryl Holzschutz-Grund zawiera biocydy chroniące drewno przed rozwojem niszczących i przebarwiających drewno grzybów. Środek należy stosować zawsze zgodnie z instrukcją stosowania, może on być stosowany wyłącznie w miejscach zgodnych z jego przeznaczeniem.

Stosowanie niezgodne z instrukcją może prowadzić do narażenia zdrowia oraz środowiska. Środka nie wolno stosować w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych. Środka ani jego pozostałości nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych, gleby. Nie stosować na drewnie które (ze względu na swoje zastosowanie) będzie miało bezpośredni kontakt z żywnością, paszami lub roślinnością. Nie stosować na drewnie przeznaczonym do budowy uli dla pszczoł itp. Dalsze informacje: patrz Karta Charakterystyki.

Składowanie:

W pomieszczeniach chłodnych, lecz w temperaturach dodatnich. W opakowaniach zamkniętych fabrycznie możliwość składowania min. 12 miesięcy.

Usuwanie odpadów:

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak stare lakiery.



Opakowania: 0,75 L; 2,5 L.

Sposób użycia

Przed użyciem dobrze wymieścić. Capacryl Holzschutz-Grund nakładać pędzlem lub poprzez zanurzenie.

Natryskiwanie możliwe jest tylko w specjalnych przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach wyposażonych w odpowiedni odciąg i wentylację. Zachować szczególne środki ostrożności.

Odpowiednie podłoża:

Nie powlekane, drewno wymiarowe, ograniczenie wymiarowe i niewymiarowe.

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 12% dla drewna liściastego i 15% dla drewna iglastego.

Capacryl Holzschutz-Grund może być stosowany tam, gdzie zabezpieczenie drewna jest wymagane. Należy przestrzegać przepisów (wytycznych) dotyczących zabezpieczenia konstrukcji drewnianych.

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.

Zużycie:

Ok. 80 - 100 ml/m² na jedną warstwę w zależności od chłonności drewna. Są to dane orientacyjne, zużycie zależy od rodzaju i chłonności podłoża.

Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce przez lakierowanie próbne. Minimalna

wielkość zużycia wg RAL – Gütezeichen wynosi: 80 – 120 ml/m².

Temperatura obróbki:

+8°C minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału.

Czyszczenie narzędzi:

Po użyciu narzędzia myć wodą.

Doradztwo techniczne

W wypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym zastosowaniem.

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.com.pl

Układ warstw:

Podłoże	Zastosowanie	Przygotowanie podłoża	Impregnacja	Gruntowanie	Warstwa pośrednia	Warstwa wierzchnia
Drewno, ograniczenie wymiarowe i niewymiarowe	Zewnątrz	BFS Nr 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund ¹⁾	Capacryl Haus-Lack 2000 lub Capadur Color	Capacryl Haus-Lack 2000 lub Capadur Color
Drewno wymiarowe	Zewnątrz	BFS Nr 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund ¹⁾	Capacryl PU-Vorlack* lub Capacryl PU-Gloss / PU-Satin	Capacryl PU-Gloss / PU-Satin

Na powierzchniach drewnianych może być konieczne naniesienie podwójnej warstwy pośredniej.

¹⁾Drewno zawierające rozpuszczalne w wodzie składniki mogące powodować powstawanie przebarwień gruntuwać materiałem Capacryl Holz-IsoGrund, sęki gruntuwać dwukrotnie.

Czas schnięcia:

Przy +20°C i 65% wilgotności względnej powietrza	Odporność na dotyk	Możliwość malowania
po godzinach	2	24

Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności powietrza powyżej podane czasy ulegają wydłużeniu.

Techniczna karta informacyjna Nr 033. Stan: maj 2007

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o.o.; ul. Baletowa 5C; PL – 02-867 Warszawa; tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41; internet: www.caparol.com.pl
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH; Roßdörfer Straße 50; D – 64372 Ober Ramstadt; tel. +49 6154 71-0; faks +49 6154 711391; internet: www.caparol.de