

Capadur ImprägnierLasur

**Nie zamykająca porów, cienkopowłokowa, ochronna lazura do drewna.
Do stosowania na zewnątrz.**

Opis produktu

Zastosowanie:

Lazura przeznaczona do wykonywania barwnych powłok i warstw ochronnych na nie wymiarowych elementach drewnianych jak odeskowania, ogrodzenia, balustrady, oszalowania, pergole. Jako warstwa gruntująca i pośrednia na ograniczenie wymiarowych i wymiarowych elementach drewnianych łączonych na pióro i wpust jak okiennice, bramy, szkielety drewniane itp. Jako warstwa gruntująca na wymiarowych elementach drewnianych jak np. okna i drzwi.

Nie stosować wewnątrz pomieszczeń! Nie stosować na elementach drewnianych stykających się z gruntem i narażonych na uszkodzenia statyczne. Okna i drzwi zewnętrzne można pokrywać lazurą Capadur ImprägnierLasur ze wszystkich stron. Lazura Capadur ImprägnierLasur służy do ochrony nie narażonych na uszkodzenia statyczne elementów drewnianych nie stykających się bezpośrednio z gruntem.

Właściwości:

- Zawiera rozpuszczalniki o niskiej zawartości związków aromatycznych.
- Tworzy cienką powłokę.
- Pozostawia otwarte pory co umożliwia regulację wilgotności.
- Tworzy powłokę ochronną przed promieniowaniem UV.
- Łatwa w nakładaniu.
- Nie złuszcza się.
- Może być stosowana pod kolejne wodorocześniealne lub rozpuszczalnikiem powłoki lazurnicze.

Baza materiałowa:

Żywica alkidowa. Rozpuszczalniki o niskiej zawartości związków aromatycznych
Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów kategoria f wynosi: 700 g/l. Produkt spełnia wymagania w/w Dyrektywy, zawartość LZO mniejsza od dopuszczalnej.

Gęstość: ok. 0,85 g/cm³.

Zawartość składników stałych:

Ok. 17 - 20 % wagowo, w zależności od zastosowanego pigmentu.

Stopień połysku:

Jedwabisty mat. Stopień połysku może się zmieniać w zależności od rodzaju powierzchni malowanego drewna.

Barwa:

Kolory standardowe: bezbarwny, sosna, jasny dąb, orzech, palisander, drewno teakowe. Wszystkie kolory można dowolnie mieszać ze sobą.

W punkcie barwienia maszynowego ColorExpress (Capamix i Capalac mix) istnieje także możliwość uzyskania Lazury w 89 odcieniach barwnych z kolekcji 3D według odpowiedniej karty kolorystycznej oraz w wielu odcieniach z innych kolekcji kolorystycznych.
Uwaga: Niektóre kolory można stosować na zewnątrz tylko pod pewnymi warunkami. Dokładnych informacji udziela punkt barwienia maszynowego.

Bezbarwną lazurę Capadur ImprägnierLasur można stosować na zewnątrz wyłącznie jako środek gruntujący pod powłoki barwne lub jako warstwę wierzchnią na lazurach o ciemnych kolorach, ponieważ nie gwarantuje ona całkowitej ochrony przed promieniowaniem UV. Nie stosować lazury bezbarwnej na elementach zewnętrznych wystawionych na działanie warunków atmosferycznych.



Opakowania:

Kolory standardowe:

- | | |
|-------|--|
| 1 L | bezbarwny |
| 2,5 L | bezbarwny, sosna, dąb jasny, orzech, palisander, drewno teakowe, mahoń, heban. |
| 5 L | bezbarwny, dąb jasny, orzech |
| 25 L | bezbarwny |

Capalac mix:

1,0 L; 2,5 L, 5 L.

Wskazówki bezpieczeństwa:

Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Chronić przed dziećmi.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu. Nie wdychać pary i rozpylonej cieczy.

Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Zawiera: propikonazol, 2-oksym butanonu – może wywoływać reakcje alergiczne.

Dalsze informacje: patrz Karta Charakterystyki.

Uwagi ogólne:

Capadur ImprägnierLasur chroni drewno przed rozwojem niszczących i przebarwiających drewno grzybów. Lazurę należy stosować zawsze zgodnie z instrukcją stosowania, może ona być stosowana wyłącznie w miejscach zgodnych z jej przeznaczeniem.

Stosowanie niezgodne z instrukcją może prowadzić do narażenia zdrowia oraz środowiska. Środka nie wolno stosować w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych. Środka ani jego pozostałości nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych, gleby.

Nie stosować na drewnie które (ze względu na swoje zastosowanie) będzie miało bezpośredni kontakt z żywnością, paszami lub roślinnością. Nie stosować na drewnie przeznaczonym do budowy uli dla

pszczół itp. Dalsze informacje: patrz Karta Charakterystyki.

Składowanie:

W pomieszczeniach chłodnych. Opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Usuwanie odpadów:

Do utylizacji przekazywać opakowania wyłącznie całkowicie opróżnione. Pozostałości płynne usuwać jak stare lakiery.

Sposób użycia

Odpowiednie podłoża:

Chłonne niewymiarowe elementy drewniane. Także jako warstwa gruntująca i pośrednia na ograniczenie wymiarowych i wymiarowych elementach drewnianych.

Podłoże musi być czyste, nośne, suche i wolne od substancji mogących utrudniać przyczepność. Wilgotność drewna nie może przekraczać średnio 12% dla drewna liściastego i 15% dla drewna iglastego.

Należy przestrzegać zasad ochrony drewna konstrukcyjnego. Są one warunkiem długotrwałego zabezpieczenia drewna powlekanego środkami ochronnymi.

Przygotowanie podłoża:

- nowe elementy drewniane

Gładkie powierzchnie drewniane przeszlifować zgodnie z kierunkiem włókien, oczyścić, usunąć wychodzące składniki drewna np. żywice, itp. Złagodzić ostre krawędzie.

- stare nie powlekanne elementy drewniane

Zszarzałe, zniszczone warstwy wierzchnie zeszlifować aż do zdrowej, nośnej warstwy drewna. Dokładnie oczyścić. Przy stosowaniu na zewnątrz gruntować środkami Capadur ImprägnierLasur lub Capadur LasurGel. Złagodzić ostre krawędzie.

- drewno powlekanne

Nienośne stare powłoki usunąć aż do zdrowej, chłonnej warstwy drewna.

Powłoki nośne przeszlifować i oczyścić, sprawdzić pod kątem tolerancji na lazurę Capadur ImprägnierLasur.

Nakładanie:

Lazurę Capadur ImprägnierLasu dokładnie rozmieszać przed użyciem. Materiał nakładać pędzlem lub natryskiwać. Ze względu na zawartość biocydów natryskiwanie możliwe jest tylko w specjalnych przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach wyposażonych w odpowiedni odciąg i wentylację. Zachować szczególne środki ostrożności.

Zużycie:

- Malowanie pędzlem gładkich powierzchni drewna: ok. 80 - 100 ml/m² w zależności od chłonności podłoża.
- Malowanie pędzlem szorstkich powierzchni drewna: ok. 200 - 250 ml/m² w zależności od chłonności podłoża.
- Ilość materiału наносzonego wg znaku jakości RAL: 200 - 250 ml/m².

Temperatura obróbki:

+5°C minimalna temperatura podłoża, otoczenia i materiału.

Czas schnięcia:

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza wynoszącej 65% warstwa jest sucha i nadaje się do ponownego malowania po ok. 12 godz. Chłonność podłoża ma wpływ na czas schnięcia i połysk powierzchni. Na drewnie o różnej gęstości (np. dąb) lazura może schnąć dłużej.

Doradztwo techniczne

W wypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym zastosowaniem.

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.com.pl

Natryskiwanie:

	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozpylające	Dysza
Airless	160 - 180 bar		0,007 – 0,11”
Aircoat	60 - 90 bar	1 – 2,0 bar	0,007 – 0,11”
Finecoat			1,5
Wysokociśnieniowe		2 - 4 bar	1,5

Budowa powłok:

Systemy Capadur do powlekania drewna na zewnątrz.

	Drewniane elementy wymiarowe	Drewniane elementy ograniczenie wymiarowe	Drewno elementy niewymiarowe
Warstwa gruntująca Warstwa pośrednia i wierzchnia zawierająca rozpuszczalniki	1x Capadur ImprägnierLasur 2x Capadur F7-LangzeitLasur	1x Capadur ImprägnierLasur 1x Capadur ImprägnierLasur 1x Capadur F7-LangzeitLasur	3x Capadur ImprägnierLasur
Warstwa gruntująca Warstwa pośrednia i wierzchnia wodorociekcząca	1x Capadur ImprägnierLasur 3x Capadur DecorLasur	1x Capadur ImprägnierLasur 2x Capadur DecorLasur	1x Capadur ImprägnierLasur 2x Capadur DecorLasur

Optymalną ochronę przed działaniem promieni UV uzyskuje się po min. trzykrotnym lazurowaniu „barwnym”. Materiał bezbarwny można stosować wyłącznie do wyrównywania chłonności podłoża.

Techniczna karta informacyjna Nr 189. Stan: luty 2006

Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnego wydania niniejsza karta traci swoją ważność.

Caparol Polska Sp. z o. o.; ul. Baletowa 5C; PL – 02-867 Warszawa; tel. 022 544 20 40, faks 022 544 20 41; internet: www.caparol.com.pl
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH; Roßdörfer Straße 50; D – 64372 Ober Ramstadt; tel. +49 6154 71-0; faks +49 6154 711391; internet: www.caparol.de