

Capadur Parkett- und SiegelLack

Jednoskładnikowy, bezbarwny lakier do podłóg drewnianych

Opis produktu

Zastosowanie:

Jednoskładnikowy, bezbarwny lakier wierzchni do podłóg drewnianych i parkietów w pomieszczeniach mieszkalnych. Także do wykładzin korkowych oraz powierzchni lakierowanych i lazurowanych.

Własności:

- o Wodorozcieńczalny.
- o Jednoskładnikowy.
- o Bardzo odporny na uszkodzenia.
- o Dobrze kryjący.
- o Szybko schnący.
- o Wysoce elastyczny.
- o Odporny na działanie powszechnie używanych domowych środków czystości.
- o Umożliwia pokrywanie dużych powierzchni bez różnic kolorystycznych na złączach pasm roboczych.
- o Zgodny z normą PN EN 71-3, może być stosowany do lakierowania zabawek dla dzieci.

Spoiwo:

Wodorozcieńczalny jednoskładnikowy poliuretan.
Zgodnie z Dyrektywą UE wartości dopuszczalne maksymalnej zawartości LZO (lotnych związków organicznych) dla tego typu produktów (typ A/i) wynoszą: 140 g/l (od 1.1.2007) oraz 140 (od 1.1.2010). Ten produkt zawiera maksymalnie 140 g/l LZO.

Gęstość:

Ok. 1,00 g/cm³

Zawartość składników stałych:

ok. 30% wag.

Stopień połysku:

Wysoki połysk i jedwabisty mat.

Barwa:

Lakier bezbarwny.

W stanie płynnym lakier wykazuje lekko mleczne zabarwienie, ale zasycha w sposób całkowicie bezbarwny (na białych podłożach widoczne jest lekko żółtawe zabarwienie).

Składowanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w chłodnym miejscu powyżej temp. 0°C.

Środki ostrożności:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku kontaktu z oczami i skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

Utylizacja:

Całkowicie opróżnione pojemniki nadają się do utylizacji. Resztki materiału po wyschnięciu traktować jako odpady budowlane lub domowe.



Opakowania:

750 ml, 2,5 L oraz 10 L

Sposób użycia

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność.

Odpowiednie podłoża:

Deski podłogowe, parkiet, płyty OSB, powierzchnie schodów i innych elementów drewnianych, podłogi z korka, drewniane klepki (mozaika) podłogowe, panele podłogowe, powierzchnie lakierowane lub lazurowane.

Podłoże musi być suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. Nie stosować na podłożach pokrytych bejcami rozpuszczalnymi w wodzie. Na powierzchniach lakierowanych wykonać próbę tolerancji.

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie przeznaczone do malowania dokładnie przeszliować i oczyścić. Całkowicie usunąć stare warstwy lakierów.

Przygotowanie materiału:

Lakier Capadur Parkett- und SiegelLack dokładnie wymieszać przed użyciem.

Wykonując warstwę gruntującą w razie potrzeby rozcieńczyć maks. 20% wody.

Nanosić równomiernie pędzlem lub wałkiem.

Nakładanie lakieru:

Na surowych podłożach drewnianych wykonać 2 - 3 warstwy w zależności od chłonności podłoża. Na płyty OSB nanieść 3 - 4 warstwy lakieru.

Gotowe klepki parkietowe, panele podłogowe, laminaty i powierzchnie lakierowane pokrywać jedną warstwą lakieru.

Zużycie:

Ok. 100 - 150 ml/m² na jedną warstwę.

Zużycie zależy od faktury powierzchni i chłonności podłoża.

Minimalna temperatura**obróbki:**

+12°C dla materiału, otoczenia i podłoża.

Czas schnięcia:

W temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa nadaje się do szlifowania i dalszej obróbki po ok. 12 godz. Powłoka jest obciążalna po ok. 24 - 36 godz.

Po upływie 1 tygodnia lakier można po raz pierwszy umyć wodą z łagodnym środkiem myjącym lub kłaść dywany.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Zmywać (lekko zwilżoną ściereczką) wodą z dodatkiem powszechnie używanych domowych środków czystości przeznaczonych do podłóg. Przestrzegać zaleceń producenta środka czystości.

Nie używać środków szorujących, żrących lub na bazie rozpuszczalnikowej.

W miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia np. w przedpokojach, holach wejściowych ułożyć wycieraczki do obuwia. Nóżki mebli zabezpieczyć podkładkami filcowymi.

Doradztwo techniczne

W wypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym zastosowaniem.

Tel. (22) 544 20 40

Fax (22) 544 20 41

techniczny@caparol.com.pl