



Dulisol Hydro

Hybrydowa akrylowa farba
jednoskładnikowa,
wodorozcieńczalna,
poliuretanowa do podłóg



Wydajność: 12 - 14 m²/lt



Czas schnięcia: ½ - 1 godzina



Proporcje rozcieńczenia: do
10% z wodą Stosowanie pistoletu do
malowania - do 15%



Ponowne malowanie: po 5 - 6
godzinach



Opakowanie: 750ml, 2,5lt

Zastosowanie: Pędzel, wałek, pistolet

CECHY OGÓLNE

Specjalny produkt jednoskładnikowy, poliuretanowy, hybrydowy, akrylowy, wodorozcieńczalny produkt odpowiedni do malowania chodników, posadzek betonowych i powierzchni alkalicznych. Ze względu na swój specjalny skład nadaje się do podłóg wewnętrznych i zewnętrznych o niewielkich obciążeniach mechanicznych. Posiada bardzo dobrą przyczepność i odporność na chemikalia. Zapewnia doskonałe krycie, łatwość aplikacji, odporność na ścieranie i wysoką odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna

Postać	Satyna
Ciężar właściwy	1,23 ± 0,02 kg/lt.
Wydajność	12-14 m ² /lt na odpowiednio przygotowaną powierzchnię
Rozcieńczenie	8-10% objętości z wodą do zastosowania pędzlem lub wałkiem. Do zastosowania pistoletem sugerujemy rozcieńczenie w proporcji 15% z wodą
Czas schnięcia	Produkt suchy w kontakcie po ½-1 godziny.
Ponowne malowanie	Minimum 506 godzin po pierwszym zastosowaniu produktu. Powyższy czas wydłuża się w zimnych i wilgotnych warunkach.
VOC class	“Specjalna powłoka elementu podłogowego”. Typ: Y. Wartość graniczna VOC = 140gr/lt. Maksymalna zawartość VOC w produkcie gotowym do użycia = 60gr/lt. VOC ń WTO: organiczne lotne związki organiczne < 250° C.
Możliwość chodzenia	4-8 godzin od aplikacji w zależności od warunków atmosferycznych.
Zmywalność	Co najmniej 3-4 tygodnie po aplikacji przy użyciu łagodnych środków czyszczących. Nie używaj wody pod ciśnieniem.
Odcień	Dostępne w kolorze białym, RAL 7040 i RAL 7035.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Aby zapewnić odpowiednią przyczepność farby, pomalowaną powierzchnię, należy ją oczyścić z kurzu, smarów, olejów, złączonych starych farb, luźnych kawałków itp.

ZASTOSOWANIE

Dobrze wymieszać przed użyciem. Na suchą i czystą powierzchnię nałożyć dwie warstwy DULISOL HYDRO za pomocą wałka, pędzla lub pistoletu natryskowego w odpowiedniej proporcji rozcieńczenia.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Podczas pracy narzędzia należy trzymać „mokre” w zbiorniku lub w naczyniu z farbą. Wyżymać dobrze farbę z narzędzi z powrotem do pudełka i natychmiast wyczyścić je ciepłą wodą z mydłem. Jeśli farba wyschnie, można ją usunąć tylko z silnymi detergentami. Nie wylewaj płynów myjących do wód powierzchniowych.

WARUNKI STOSOWANIA

Temperatura w pomieszczeniu 8 - 30 ° C i wilgotność względna niższa niż 80%. Niekorzystne warunki podczas aplikacji mogą wpłynąć na ostateczne właściwości farby.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić materiał przed mrozem i słońcem. Po zastosowaniu zamknąć szczelnie pojemnik. Odbyskajcie nadmiar farby do ponownego użycia. Ponowne użycie farby może w rzeczywistości zmniejszyć wpływ produktu na środowisko.

UWAGI

Szczegółowe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w karcie charakterystyki (MSDS).

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przeczytaj etykietę przed użyciem. Przechowywać z dala od dzieci.

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej etykiecie technicznej oparte są na zatwierdzonych badaniach laboratoryjnych oraz wynikach wiedzy i doświadczeniu pracowników naukowych firmy. Jakość produktu gwarantuje firma, zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001,14001 oraz EMAS. Jako producenci nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy produkt nie był używany zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją użytkowania.