



Utwardzacz Gumilak



Schnięcie : 2 -3 godziny



Rozcieńczenie: 10% obj. z
Gumilak metal



Opakowanie: 375ml

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Dodanie GUMILAK metal do GUMILAK METAL przyspiesza proces schnięcia i utwardzania, wzmacnia właściwości mechaniczne oraz zwiększa wytrzymałość nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach. Utwardzacz posiada wysoką zawartość części stałych, co zapewnia wysoką efektywność kosztową, a także niską zawartość LZO. Stosowanie utwardzacza GUMILAK o wysokiej zawartości ciał stałych: Po otwarciu zamknąć puszkę i przechowywać w miejscu o niskiej wilgotności.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ciężar właściwy	1,00- 1,02 kg/l
Rozcieńczenie	Dodać dobrze wstrząśnięty utwardzacz GUMILAK metal w 10% obj. do GUMILAK metal. Rozcieńczyć odpowiednim rozpuszczalnikiem w zależności od narzędzi malarskich.
Schnięcie	2-3 godziny, bezdotykowo.
Czas zachowania roboczych	Czas zachowania właściwości roboczych mieszaniny wynosi 8-12 godzin.



STOSOWANIE UTWARDZACZA GUMILAK O WYSOKIEJ ZAWARTOŚCI CIAŁ STAŁYCH

Dodać dobrze wstrząśnięty utwardzacz GUMILAK metal w 10% obj. do GUMILAK metal. Rozcieńczyć odpowiednim rozpuszczalnikiem w zależności od narzędzi malarskich.

CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszek, po czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem, wodą i mydłem.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby.

PRZECHOWYWANIE

Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w miejscu chłodnym i o niskiej wilgotności.

ZNAKOWANIE

- Niebezpieczny dla środowiska
- Drażniący.

Więcej informacji znajduje się w kartach charakterystyki (MSDS).

BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytać informację znajdującą się na etykiecie na tylnej stronie produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

