



Smaltox Mono

Specjalny podkład odcinający
 plamy



Zdolność krycia: 8 - 10 m²/l



Schnięcie: 1 - 2 godziny



Rozcieńczenie: do 5% obj. z
 Smaltolux White Spirit



Możliwość nakładania
 kolejnej powłoki: 2-4 godzin



Opakowanie: 750ml, 2,5l

Aplikacja Pędzel, wałek

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Biały podkład na bazie żywic akrylowych o niskiej zawartości LZO, odpowiedni do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Idealny jako podkład blokujący plamy z nikotyny, dymu, zanieczyszczeń miejskich, markerów, graffiti, pleśni, starej wilgoci. Doskonała przyczepność do nowo powstałych powierzchni tynkowych i cementowych oraz bardzo dobra przyczepność do starych powierzchni takich jak wapno, gips, stary beton, stare uszkodzone powierzchnie malowane. Idealny do gruntowania i renowacji już pomalowanych powierzchni zewnętrznych. Bardzo dobre krycie, dzięki czemu można zaoszczędzić na warstwie wykończeniowej. Szybkoschnący. Może być stosowany jako podkład do farb emulyjnych lub akrylowych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tekstura	Mat.
Ciężar właściwy	1,41 - 1,44 kg/l.
Zdolność krycia	8-10 m ² /l na warstwę, w zależności od powie
Rozcieńczanie	Jako "Podkład blokujący" przy aplikacji pędzlem/wałkiem - do 5% obj. z SMALTOLUX WHITE SPIRIT. Jako "Podkład wiążący" przy aplikacji pędzlem/wałkiem - do 5% obj. z SMALTOLUX WHITE SPIRIT.
Schnięcie	Dotykowo suchy po 1-2 godzinach.
Możliwość nakładania kolejnych warstw	Możliwość nakładania kolejnej powłoki po 2-4 godzinach. Czasy mogą ulec wydłużeniu w zimnych i mokrych warunkach pogodowych.
Klasa LZO	a. "Podkłady blokujące" Typ SB. Limit LZO = 450 g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 440 g/l. "Podkłady wiążące" Typ SB. Limit LZO = 750 g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 550 g/l. Spełnia wymagania przepisów WE do 2011 roku. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C.
Odcienie	Biały. unikać barwienia.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Oczyścić powierzchnię z kurzu, oleju, farb, wilgoci. Ostrożnie usunąć pył papierem ściernym.

APLIKACJA

Dobrze wymieszać przed użyciem. Nałożyć jedną lub dwie warstwy SMALTOX mono. Po zagruntowaniu użyć SMALTOPLAST ACRYLIC 100%, SMALTOPLAST extra lub dowolnej farby emulsyjnej bądź akrylowej VECHRO.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć ciepłą wodą z mydłem.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby. Nowe elementy betonowe lub murowane muszą zostać osuszone przez 3-4 tygodnie przed zagruntowaniem.

PRZECHOWYWANIE

Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed słońcem.

ZNAKOWANIE

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z kartą charakterystyki (MSDS) produktu.

BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytać instrukcje znajdujące się z tyłu produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.



Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie z instrukcjami użytkownika.