



Środek Konserwujący Smaltoxyl Hydro

Środek do konserwacji drewna na
bazie wody



Zdolność krycia: 15-17 m²/l



Schnięcie: 1 - 2 godziny



Rozcieńczenie: gotowe do
użycia.



Nakładanie kolejnej warstwy:
4-6 godzin



Opakowanie: 750ml , 2,5l. 5l



Aplikacja: Pędzel, watek

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Smaltoxyl Hydro jest wodnym środkiem konserwującym, niemalże bezwonny, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Posiada doskonałe właściwości wnikania i chroni przed grzybami niszczącymi i uszkadzającymi drewno (sinizna, barwica i pleśń). Dzięki temu chroni przed insektami zżerającym drewno. Zachowuje elastyczność podążając za ruchami drewna.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

| | |
|--|---|
| Ciężar właściwy | 1,01 - 1,03 kg/l |
| Zdolność krycia | 15 -17 m ² /l na warstwę |
| Rozcieńczanie | Gotowy do użycia |
| Schnięcie | 1 - 2 godziny bezdotykowo |
| Możliwość nakładania kolejnych warstw: | Nakładanie kolejnej warstwy po 4-6 godzinach po aplikacji. Czas mogą ulec wydłużeniu w zimnych i mokrych warunkach pogodowych. |
| Klasa LZO | A. "Wewnętrzne i zewnętrzne bejce o minimalnej grubości." Typ WB. Limit LZO = 130 g/l. B. "Podkłady wiążące" (powłoki przeznaczone do nadawania własności hydrofobicznych i/lub ochrony drewna przed niebieskim przebarwieniem) Typ WB. Limit LZO = 30 g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 20 g/l. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C. |
| Przyczepność | Test przyczepności, ocena klasa 1 (ISO 2409). |
| Numer rejestracyjny | MnRDF GR: TP18-0141 MnA CY: B2057 |
| Trwałość produktu | 18 miesięcy |
| Skład | 0,62% wag./obj. IPBC i 1,25% wag./obj. propikonazol. |
| Dawkowanie: | 115 - 135 ml/m ² w dwóch warstwach. |
| Odcienie | Bezbarwny i gotowe odcienie. |



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć smar, olej, nienośną istniejącą farbę, wilgoć, pył, a następnie dokładnie wyczyścić. Dobrze przeszlirować papierem ściernym.

APLIKACJA

Dobrze wymieszać. Na suche i w 100% czyste powierzchnie nałożyć jedną lub dwie warstwy Smaltoxyl hydro w razie konieczności. Zawsze aplikować zgodnie z kierunkiem słoików drewna. Zalecamy delikatnie szlifowanie pomiędzy dwoma warstwami, przy czym powinno być zawsze wykonywane w kierunku słoików. Dla lepszej ochrony nałożyć odpowiednią farbę wykończeniową np. Smaltoxyl hydro varnish, Smaltoxyl yacht varnish lub Smaltoxyl Deco.

CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć ciepłą wodą z mydłem. Zapobiegać przedostawaniu się materiałów z mycia do cieków wodnych.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 18% dla drewna miękkiego i 25-30% dla drewna twardego. Inne warunki mogą negatywnie wpływać na jakość farby.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarznięciem i wystawieniem na działanie promieni słonecznych. Zamknąć szczelnie puszkę po aplikacji, aby zachować dobry stan produktu. Odzyskać nieużyta farbę w celu ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie ograniczyć wpływ środowiskowy cyklu życia produktu.

ZNAKOWANIE

Zawiera IPBC i PROPIKONAZOL. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. Więcej informacji znajduje się na kartach charakterystyki produktu (SDS).

BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytać informację znajdującą się na etykiecie na tylnej stronie produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie z instrukcjami użytkownika.