



Podkład Akrylowy Vechro Pro

Podkład na bazie wody do użytku
wewnętrznego i zewnętrznego



Zdolność krycia: 7 - 9 m²/l



Schnięcie: 1-1,5 godziny



Rozcieńczenie: 50 - 300 %
obj. z wodą



Nakładanie kolejnej warstwy:
4 - 6 godzin



Opakowanie: 750ml, 3l, 10l,
16,5 l

Aplikacja: Pędzel, wałek

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Vechro Pro Acrylic Primer jest przezroczystym podkładem akrylowym na bazie wody o bardzo dobrej przyczepności i penetracji na powierzchniach cementowych w porównaniu z innymi popularnymi podkładami akrylowymi. Nadaje się do użytku wewnętrznego i zewnętrznego oraz do ponownego malowania dowolną farbą emulsyjną.

Zapewnia dużą odporność na działanie zasad na powierzchniach alkalicznych, takich jak beton, tynki, azbest itp. Może zwiększyć siłę krycia końcowej farby ze względu na zmniejszenie chłonności powierzchni. Łatwy w użyciu.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ciężar właściwy	1,02 - 1,04 kg/l
Zdolność krycia	7 - 9 m ² /l na warstwę, w zależności od chłonności powierzchni.
Rozcieńczanie	50 - 300% z wodą w zależności od powierzchni i jej chłonności.
Schnięcie	Bezdokonywe w ciągu 1 - 1,5 godziny.
Możliwość nakładania kolejnych warstw:	4 - 6 godzin. Czasy ulegają wydłużeniu w złych warunkach pogodowych.
Klasa LZO	"Podkłady klejące". Typ WB. Limit LZO = 30g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 2g/l. Spełnia wymagania przepisów WE po 2011. VOC: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250° C.
Zasady, woda, odporność	Podkład ACRYLIC jest odporny na działanie wody i zasad.
Odcienie	Przezroczysty mleczno-biały



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Aby zagwarantować dobre przyleganie, malowana powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, oleju, starej farby i rdzy oraz osuszona. Dobrze przeszlirować papierem ściernym. Nowe elementy betonowe muszą zostać osuszone przez 3-4 tygodnie przed zagruntowaniem.

APLIKACJA

Dobrze wymieszać przed użyciem. Nałóż równomiernie jedną (lub dwie w razie potrzeby) warstwy podkładu Vechro Pro Acrylic Primer. Po zagruntowaniu użyć SMALTOPLAST ACRYLIC 100%, SMALTOPLAST extra lub dowolnej farby emulsyjnej bądź akrylowej VECHRO.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Podczas pracy nie pozwól na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć ciepłą wodą z mydłem. Zamknąć szczelnie po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30 °C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby. Nowe elementy betonowe muszą zostać osuszone przez 3-4 tygodnie przed zagruntowaniem.

PRZECHOWYWANIE

Zamknąć szczelnie po użyciu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Chronić przed słońcem.

ZNAKOWANIE

Vechro Pro Acrylic Primer nie wymaga stosowania symboli zagrożenia zgodnie z przepisami WE.

BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytać instrukcje znajdujące się z tyłu produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie instrukcjami użytkownika.

