



Vechro Pro Pool Plus 1

FARBA DO BASENÓW NA BAZIE CHLOROKAUCZUKU



Zdolność krycia: 7 - 9 m²/l

na powłokę, w zależności

Od chłonności podłoża



Schnięcie: ½ - 1 godzina



Rozcieńczanie: 8-10% z Thinner No1 VECHRO w przypadku aplikacji pędzlem/wałkiem i 10-20% w przypadku aplikacji natryskowej



Możliwość nakładania kolejnej powłoki: 16 godzin



Opakowanie: 4l

Aplikacja: Pędzel, wałek, natrysk bezpowietrzny

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Vechro Pro Pool Plus 1 to wysokiej jakości farba do basenów, na bazie chlorowanej żywicy gumowej, która tworzy grubą i elastyczną powłokę. Odpowiednia do malowania nowych basenów i odmalowania basenów wykonanych z betonu. Doskonała przyczepność na tych powierzchniach. Nie zawiera ołowiu i innych substancji toksycznych oraz nie zanieczyszcza wody, na którą jest odporna. Polecana do basenów oraz powierzchni w stałym kontakcie z wodą słodką lub morską. Doskonała odporność na chlor i inne środki konserwujące. Zapewnia doskonały efekt dekoracyjny przy prostej aplikacji. Łatwa w użyciu i nałożeniu po uprzednim przygotowaniu podłoża. Szybkoschnąca nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tekstura	Satyna do 20-30 jednostek pod kątem 60°.
Ciężar właściwy	1,10 - 1,16 kg/l (w zależności od odcienia koloru).
Zdolność krycia	7 - 9m ² /l na warstwę, w zależności od od chłonności podłoża
Rozcieńczanie	8-10% z Thinner No1 VECHRO w przypadku aplikacji pędzlem/wałkiem i 10-20% w przypadku aplikacji natryskowej.
Schnięcie	Bezdotykowe w ciągu 0,5-1 godziny.
Możliwość nakładania kolejnych warstw:	16 godzin po aplikacji. Sprawdzić dolne rogi basenu i ocenić, czy powłoka tam jest mokra, czy też nie. Jeśli tak, proszę odczekać do całkowitego wyschnięcia i odparowania rozpuszczalników.
Klasa LZO	"Podkłady klejące, powłoki przeznaczone do nadawania własności hydrofobicznych" Typ SB. Limit LZO = 750 g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 745 g/l. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C.
Odcienie kolorów	Jasny turkus i inne odcienie na zamówienie



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

NOWE POWIERZCHNIE BETONOWE: W celu zagwarantowania dobrej przyczepności farby zalecamy zagruntowanie powierzchni kwasem solnym o stężeniu 10%, który otworzy pory podłoża i jeszcze bardziej poprawi przyczepność. Przepłukać ścianki basenu dużą ilością wody i oczyścić je z resztek farb i rdzy. Odczekać co najmniej tydzień przed malowaniem w celu uzyskania w 100% suchej powierzchni. **STARE, JUŻ POMALOWANE POWIERZCHNIE:** Powierzchnię należy oczyścić z kurzu, oleju, starych farb, rdzy itp. i wyszlifować. Powierzchnie błyszczące (tj. pomalowane powłokami dwuskładnikowymi) powinny być starannie wyszlifowane i oczyszczone przed malowaniem w celu zagwarantowania dobrej przyczepności. Zagruntować nowe i stare, odpowiednio przygotowane powierzchnie Vechro Pro Pool Plus 1 rozcieńczonym w ok. 20% rozcieńczalnikiem Thinner No1 VECHRO.

APLIKACJA

Nałożyć dwie warstwy Vechro Pro Pool Plus 1. Należy unikać tworzenia warstwy o całkowitej grubości suchej warstwy większej niż 120 µm. Wypełnić basen wodą po całkowitym wyschnięciu warstwy (ok. 14 dni).

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem Thinner No1 VECHRO, wodą i mydłem.

WARUNKI APLIKACJI

Unikać malowania na mokrych powierzchniach i w nasłonecznionych miejscach.

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby.

ZNAKOWANIE

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z kartą charakterystyki (MSDS) produktu.

BEZPIECZEŃSTWO

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

