



Vechro Pro

Podkład myjący

PODKŁAD DWUSKŁADNIKOWY
(A+B)

DO PRAC WSTĘPNYCH NA
POWIERZCHNIACH METALOWYCH



Zdolność krycia: 8-10 m²/l na warstwę, w zależności od powierzchni.



Schnięcie: Dotykowo suche w 20-30 minut



Rozcieńczenie: Gotowy do użycia



Nakładanie kolejnej warstwy: 1 - 3 godziny



Opakowanie: 600gr/150gr i 12kg/3 kg

Aplikacja: Wałek, pędzel lub natrysk bezpowietrzny

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Vechro Pro Wash jest dwuskładnikowym podkładem do wstępnych prac na powierzchniach metalowych takich jak aluminium, blacha ocynkowana, miedź i żelazo w celu uzyskania bardzo dobrej przyczepności.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Mieszanie	4A:1B wagowo
Stosunek	
Ciężar właściwy	0,87 - 0,91 kg/l.
Zdolność krycia	8-10 m ² /l na warstwę, w zależności od powierzchni
Rozcieńczanie	Gotowy do użycia .
Schnięcie	Dotykowo suche w 20-30 minut.
Możliwość nakładanych warstw:	1-3 godziny. Czasy ulegają wydłużeniu w złych warunkach pogodowych.
Klasa LZO	Podkład reaktywny". Limit LZO=780g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 700g/l. Spełnia wymagania przepisów WE do 2011 roku. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C.
Odcienie kolorów	Żółtawy (składnik A), Przezroczysty (składnik B)
Czas zachowania ścisłości roboczych	18 godzin po wymieszaniu dwóch składników w 20°C. Czasy ulegają skróceniu w warunkach wysokiej temperatury
Przyczepność	Podkład cechuje się doskonałą przyczepnością (



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Oczyszczyć malowaną powierzchnię z kurzu, oleju, starej farby, rdzy i wilgoci. Przed aplikacją wyszlifować powierzchnię papierem ściernym w celu usunięcia rdzy i wygładzenia powierzchni.

CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA DO APLIKACJI

Przed aplikacją wymieszać składnik A ze składnikiem B w stosunku 4:1. Wcześniej wymieszać dobrze farbę. Nałożyć dwie warstwy. Ostrożnie! Wymieszany podkład należy zużyć w ciągu 18 godzin w temp. 20°C. Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem Thinner No1 VECHRO, wodą i mydłem.

Zamknąć szczelnie po użyciu.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać jakość farby.

ZNAKOWANIE

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z kartą charakterystyki (MSDS) produktu.

BEZPIECZEŃSTWO

Składnik A

- Trzymać zamknięte i poza zasięgiem dzieci

Składnik B

- Trzymać poza zasięgiem dzieci.



Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie instrukcjami użytkownika.