



Vinyflex

Farba emulsyjna o wykończeniu gładkim



Zdolność krycia: 10-12 m²/l



Schnięcie: 1 - 2 godziny



Rozcieńczenie: 5-10% z wodą



Możliwość nakładania kolejnej powłoki: 3-5 godzin



Opakowanie: 3l, 9l, 15l

Aplikacja: Pędzel, wałek, pistolet natryskowy

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Farba emulsyjna na bazie wody. Może być stosowana do malowania malowanych ścian i sufitów, tynków i drewna, płyt gipsowych i powierzchni betonowych po ich odpowiednim przygotowaniu w nowo powstałych lub starych budynkach. Doskonała wydajność w połączeniu z niską ceną sprawiają, że VINYFLEX jest idealny dla fachowców poszukujących ekonomicznych rozwiązań.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Tekstura	Płaskie z połyskiem do 6-10 jednostek pod kątem 85°.
Ciężar właściwy	1,53 - 1,57 kg/l (biały).
Zdolność krycia	10-12 m ² /l na warstwę, w zależności od powierzchni.
Rozcieńczanie	5 - 10% obj. z wodą
Schnięcie	Dotykowo sucha w 1-2 godziny. Farba uzyskuje pełną odporność na mycie 3-4 tygodnie po aplikacji.
Możliwość nakładanych warstw:	3-5 godzin. Czasy mogą ulec wydłużeniu w zimnych i mokrych warunkach pogodowych.
Klasa LZO	"Powłoki matowe do ścian i sufitów we wnętrzach pomieszczeń". Typ WB. Limit LZO = 30g/l. Maks. LZO produktu gotowego do użycia = 20g/l. LZO: lotne związki organiczne o temperaturze wrzenia < 250°C.
Odcienie	Biały.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Oczyszczyć powierzchnię z kurzu, oleju, starych farb, wilgoci itp. Wyszlifować dobrze papierem ściernym i zagruntować jedną warstwą Smaltoplast Universal Primer lub ACRYLIC PRIMER. W przypadku bardzo zabrudzonych powierzchni (powierzchni zawilgoconych, pokrytych dymem tytoniowym, atramentem, grzybem, graffiti, plamami oleju itp.) zagruntować je specjalnym podkładem SMALTOX hydro.

APLIKACJA

Dobrze wymieszać przed użyciem. Nałożyć dwie warstwy emulsji VINY-FLEX.

CZYSZCZENIE WYPOSAŻENIA

Podczas pracy nie pozwolić na przesuszenie narzędzi i trzymać je w puszcze lub kuwecie malarskiej. Strzepać resztki farby z narzędzi do puszki, po czym natychmiast je umyć rozcieńczalnikiem, wodą i mydłem.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura 8-30°C i wilgotność względna poniżej 80%. Inne warunki atmosferyczne mogą negatywnie wpływać na jakość farby.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym miejscu, chronić przed zamarznięciem i wystawieniem na działanie promieni słonecznych. Zamknąć szczelnie puszkę po aplikacji, aby zachować dobry stan produktu. Odzyskać nieużyta farbę w celu ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie ograniczyć wpływ środowiskowy cyklu życia produktu.

BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytać informację znajdującą się na etykiecie na tylnej stronie produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci.



Dane techniczne i instrukcje zawarte w niniejszej ulotce technicznej są oparte na audytach przeprowadzonych przez poufne laboratoria i wynikają z wiedzy oraz doświadczenia pracowników naukowych firmy. Jakość produktu jest gwarantowana przez firmę, która spełnia wymagania norm ISO 9001, 14001 i EMAS. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub uszkodzenia powstałe w przypadku, gdy produkt nie będzie używany w sposób prawidłowy i zgodnie z instrukcjami użytkownika.