

**MUREXIN****-Budujemy z pasją-**

## Elastyczna zaprawa klejowa

### Flexklebemörtel

- Produkt** Wodo- i mrozoodporna, elastyczna, cienkowarstwowa, tiksotropowa, hydraulicznie utwardzająca zaprawa klejowa, o wydłużonym czasie otwartym. Dopuszczona do kontaktu ze środkami spożywczymi. Sklasyfikowana wg normy PN-EN: 12004: 2003-C2 TE.
- Przeznaczenie** Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Do układania ściennych i podłogowych płytek ceramicznych oraz płyt z kamienia naturalnego. Na podłoża podlegające podwyższonym obciążeniom statycznym i termicznym.
- Podłoże** musi być twarde, zwarte, stabilne, niemrożone, odpylone i odtłuszczone oraz wolne od oleju.
- Stosować:** na beton, jastrych, gazobeton, klinkier, tynki cementowe i gipsowe, kartonowe płyty gipsowe, beton prefabrykowany, jastrychy anhydrytowe, wewnętrzny asfalt lany, izolacje smolowo-epoksydowe  
przy klejeniu płytek na płytki, klejeniu okładzin ceramicznych o małej nasiąkliwości < 0,5%  
w obrębie ogrzewania podłogowego, basenów kąpielowych, elewacji, balkonów i tarasów.
- Nie stosować:** na drewno, metal, tworzywa sztuczne i podłoża na bazie cementu - przed zakończeniem procesów skurczowych.

### Dane techniczne

**Opakowanie:** 25 kg worek; 48 worków/1200 kg na paletę

**Składowanie:** w warunkach suchych, na paletach, w zamkniętym opakowaniu ok. 12 miesięcy.

**Zużycie:** przeciętnie ok. 3 kg/m<sup>2</sup>, zależnie od rodzaju płytek

paca zębata:	3	6	10	mm
zużycie ok.:	1,5	2,5	3,5	kg/m <sup>2</sup>

**Dane techniczne:** (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20°C i wilgotności 60%)

zapotrzebowanie wody:	ok. 0,24 l/kg
czas leżakowania:	ok. 15 min.
czas naskórkowania:	ok. 30 min.
czas korygowania:	ok. 5 min.
czas użycia:	ok. 4 godz.
grubość warstwy:	max. 4 mm

### Obróbka

#### Zalecane narzędzia:

- paca zębata, wolnoobrotowe mieszadło elektryczne, paca zębata, kielnia, gąbka
- paca 3x3x3 mm - klejenie mozaiki
- paca 6x6x6 mm - klejenie płytek o spodzie gładkim
- paca 10x10x10 mm - klejenie płytek o spodzie profilowanym

#### Przygotowanie podłoża:

Wyrównywanie podłoża na bazie cementu:

ściany/podłogi: ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA MUREXIN Ausgleichsmörtel

podłogi: MASA SAMOPOZIOMUJĄCA MUREXIN Nivelliermasse

Gruntowanie silnie chłonnych podłoży i betonowych elementów prefabrykowanych:

PODKŁAD PENETRUJĄCY LF MUREXIN Tiefengrund LF

Gruntowanie tynków gipsowych, kartonowych płyt gipsowych i jastrychów anhydrytowych:  
PODKŁAD NA PODŁOŻA GIPSOWE MUREXIN Gipsgrund.

**Przygotowanie produktu:**

Mieszać ok. 3 min., czystym, wolnoobrotowym mieszadłem - do uzyskania jednorodnej masy. Po ok. 15 min. ponownie, krótko przemieszać zaprawę.

Proporcje: ok. 7,5 litra wody (odp. ok. 0,24 l/kg)  
na 25 kg ELASTYCZNEJ ZAPRAWY KLEJOWEJ MUREXIN Flexklebemörtel.

**Stosowanie:**

Używając odpowiedniej pacy zębatej, nanosić równomiernie pod kątem 45 stopni do podłoża. Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką.

Pokrycie płytki klejem: wewnątrz: > 65%  
zewnątrz: > 90%

Zapewnienie pełnego kontaktu płytki z klejem, np. na tarasach i w basenach:  
układanie płytek metodą kombinowaną (BUTTERING-FLOATING), polegającą na nanoszeniu zaprawy klejowej zarówno na podłoże jak i na okładzinę.

**Wykończenie:**

Przez 48 godz. chronić klejoną powierzchnię przed obciążeniami mechanicznymi i termicznymi.

**BHP**

Wszelkie informacje dotyczące specyficznych właściwości produktu, jego składu, sposobu posługiwania się oraz czyszczenia i usuwania odpadów znajdują się w karcie bezpieczeństwa.

**Uwagi**

Przestrzegać norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczących podłoża.

Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C, w deszczu, przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze lub przeciągach. Chronić do czasu pełnego utwardzenia.

Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają przewidziany czas schnięcia, wysokie temperatury skracają czas wiązania i utwardzania! Nie dodawać żadnych innych materiałów!

Nie moczyc ani podłoża ani płytek.

Bezwzględnie przestrzegać podanego czasu naskórkowania - schnięcia naniesionej na podłoże zaprawy klejowej. Po przekroczeniu tego czasu zaprawę należy usunąć.