



## Instrukcja techniczna

# FIX 10-M

Nr art. 201818

## Cement montażowy

### Właściwości:

Bezchlorkowy, szybkowiązący cement montażowy. Może być stosowany jako dodatek szybkowiązący przy wszelkich pracach betoniarskich i tynkarskich. Duża siła wiązania umożliwia dodatek ostrego piasku (1 cz. obj. FIX 10-M : 1-2 cz. obj. piasku). Proces wiązania prawie nie ulega spowolnieniu, a wytrzymałość spada w bardzo niewielkim stopniu. Szybkość wiązania jest zależna od temperatury, ciepło przyspiesza, chłód spowalnia.

### Zastosowanie:

Przydatny do szybkiego uzupełniania ubytków, do wykonywania zakotwień, mocowania maszyn, rurociągów, ogrodzeń itp., do wszelkich prac przy użyciu kotków mocujących oraz szybkich napraw w betonie, kamieniach naturalnych i sztucznych, tynkach, jastrychach lub murach, wewnątrz i na zewnątrz.

### Dane techniczne:

Baza:	cement
Gęstość nasypowa:	1,6 g/cm <sup>3</sup>
Początek wiązania:	przy konsystencji płynnej po ok. 20 minutach, przy konsystencji szpachli po ok. 10 minutach
Opakowanie:	pojemniki po 6 i 12 kg
Magazynowanie:	suchy, szczelnie zamknięty, 12 miesięcy

### Podłoże:

Niezwiązane, luźne części tynków i murów usunąć. Czyste podłoże zwilżyć wodą.

### Obróbka:

Do czystego pojemnika nalać wodę, a następnie mieszając dodawać proszek. FIX 10-M wymaga szybkiego przygotowywania i obróbki. Nie należy mieszać większych porcji niż mogą być zużyte przed rozpoczęciem wiązania. Przy dodaniu ok. 25% wody uzyskuje się konsystencję szpachli, przy 30 - 50% konsystencję płynną. FIX 10-M może być obrabiany z dodatkiem ostrego piasku.  
Stosunek mieszania:  
1 cz. obj. FIX 10-M : 1-2 cz. obj. piasku.

### Wskazówki:

Konieczne jest przeprowadzenie prób. Produkt zawiera cement i z tego powodu jest drażniący. Powierzchnie nie obrabiane chronić przez osłonięcie.  
**Przestrzegać odpowiednich przepisów BHP.**